

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 11/Data: 05/2020



PLEXUS® MA 560-01

Adesivo estrutural a base de metacrilato.

Descrição do Produto

Plexus® MA560-01 é um adesivo bi componente de metacrilato indicado para a adesão estrutural de termoplástico, metais e compósitos.

Características e benefícios do Produto

O **Plexus® MA560-01** é um adesivo bi componente na proporção de 1:1 com tempo de trabalho de 55 a 70 minutos e atinge aproximadamente 3,4 MPa em 90 minutos e 6,8 MPa em 160 minutos a 23°C. Este produto foi projetado para uso em grandes estruturas onde é necessário um produto com moderado tempo de trabalho. **Plexus® MA560-01** pode ser usado para ligação composta de metal e para pequenas e grandes estruturas. Além disso, este produto apresenta uma combinação única de excelente resistência à fadiga com uma excelente resistência ao impacto.

Plexus® MA560-01 é recomendado para adesão nos seguintes substratos:

ABS, acrílico, FRP, gelcoat, aço carbono*, PVC, poliéster (inclusive DCPD modificado), alumínio*, aço inoxidável*, estirênicos, uretanos, éster vinil.

*Plexus Primer sugerido

Métodos de Aplicação

As superfícies devem estar limpas, secas, livres de resíduos oleosos, óxido e eventuais restos de adesivos anteriores; Para utilizar o cartucho, remova a tampa; gire a válvula 90°, coloque o bico misturador descrito na seção *propriedades gerais*, coloque a tampa e rosqueie para prender o bico. O material pode ser aplicado com pistola pneumática ou manual. Aplicações externas requerem o uso de proteção ou revestimento que iniba a oxidação de metais.


Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

Efeitos da temperatura: A aplicação do adesivo à temperatura entre 18 e 30°C garantirá uma cura apropriada. Temperaturas abaixo de 18°C e acima de 30°C irá diminuir, ou aumentar a velocidade de cura significativamente. As viscosidades tanto do componente A quanto do componente B são afetadas pela temperatura. Para garantir uma aplicação que mantenha a proporção adequada, com o uso de bombas de aplicação, recomendamos que o adesivo e o ativador sejam mantidos em temperatura ambiente. O adesivo curado se comporta de maneira diferente a elevadas ou baixas temperaturas.

Propriedades Físico-Químicas

PROPRIEDADES		RESULTADOS
Tempo de trabalho		55 a 70 minutos (23°C)
Tempo de imobilização		220 a 240 minutos (23°C)
Resistência térmica após cura completa		-40 a 82°C
Preenchimento de folga		0,75 a 25 mm
Densidade da mistura		0,95 g/cm ³
Ponto de fulgor		11°C
Resistência química	Excelente	Hidrocarbonetos, ácidos e bases (pH 3-10), soluções salinas
	Suscetível	Solventes polares, ácidos e bases fortes
Resistência à tração	(ASTM D-638)	17,2 a 21,3 MPa
Módulo de tração	(ASTM D-638)	552 a 827 MPa
Alongamento de ruptura	(ASTM D-638)	> 130%
Razão mistura em volume		1:1
Razão mistura em peso		1:1
Bico misturador estático		MC 13x18
VOC (durante a cura)		< 1% (< 10 g/L)
Resistência ao cisalhamento	(ASTM D-1002)	11,7 a 17,2 MPa
Propriedades físicas - Adesivo		
Viscosidade		145.000 a 185.000 cP
Cor		Branco
Densidade		0,93 g/cm ³
Propriedades físicas - Ativador		
Viscosidade		170.000 a 205.000 cP

* Valores típicos não definindo a especificação.

CURVA EXOTÉRMICA DA REAÇÃO

Em virtude das características de cura deste produto, uma grande quantidade de calor pode ser gerada, quando grandes massas de materiais são misturadas ao mesmo tempo. Além disso, o calor gerado pela reação exotérmica resultante da mistura de grandes quantidades deste sistema pode resultar na liberação de ar retido, de vapor e gases voláteis. Para evitar isso, misturar apenas material suficiente para a aplicação e para uso dentro do tempo de trabalho.

Informações adicionais:

- 1-Recomendamos que todos os substratos sejam testados previamente com o adesivo selecionado, considerando-se as condições de uso para determinar sua compatibilidade.
- 2-Tempo de trabalho é o tempo decorrido entre o momento em que as partes A e B são adequadamente misturadas e o momento em que o produto não pode mais ser utilizado, os valores informados referem-se a temperatura de 23°C.
- 3-Tempo de fixação, durante o qual a peça não deve ser movimentada, pode variar conforme a dimensão do cordão aplicado, a temperatura ambiente, geometria e formato das peças em contato, os valores informados referem-se a temperatura de 23°C.
- 4-Resistência química varia conforme diferentes parâmetros, inclusive temperatura, concentração, espessura do cordão aplicado e duração da exposição. A orientação apresentada é indicativa para exposição de longo prazo, à temperatura ambiente.
- 5-No típico cordão de colagem, a reação exotérmica atinge temperatura normalmente menor.
- 6-Todos os adesivos sofrem efeito da temperatura e podem amolecer, nessas condições devem também ser avaliados para específica aplicação.
- 7-Valores informados variam conforme método, velocidade e outras condições do ensaio.

Armazenamento

O **PLEXUS MA560-1** é fornecido na embalagem:

- Componente A – Balde com 18,9 L;
- Componente B – Balde com 18,9 L;

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol.

O armazenamento deve ocorrer entre 13 e 25°C. A exposição intermitente ou prolongada acima de 27°C irá reduzir a vida útil do produto. A exposição acima de 38°C pode diminuir rapidamente a vida útil e deve ser evitada. A vida útil pode ser estendida se o produto for armazenado entre 7 e 18°C, neste caso deixe o produto voltar a temperatura ambiente antes de utilizar. Estes produtos nunca devem ser congelados.

O **PLEXUS MA560-1** (Componente A e B) tem validade de 7 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem). O lote do produto indica a data de fabricação, o **primeiro dígito** representa o ano, o **segundo e o terceiro** o mês, o **quarto e o quinto** o dia. O último é apenas para controle interno.

Informações de Segurança

Leia atentamente todas as indicações de perigos de segurança, precauções e primeiros socorros encontrados na FISPQ (Ficha de informações de segurança sobre produtos químicos) antes de manusear ou usar o produto.

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico.

Limitações e Responsabilidades

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo usuário de suas condições de uso.

A ITW não outorga garantias, explícitas ou implícitas de comercialização ou uso para um propósito particular desse produto. É de responsabilidade do usuário determinar se o produto ITW é adequado para um propósito particular e para o método de aplicação.

As responsabilidades da ITW no período de garantia se limitam a reposição do material, desde que comprovada por validação técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW não assume nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negócios ou rendimentos de qualquer maneira relacionados ao produto, não obstante a teoria legal em que a reivindicação é baseada.